



5122 Joker Plus Ext

Définition

Peinture décorative de finition pour l'extérieur, à base d'émulsion acrylique, renforcée au silicone, hydrophobe, mate.

Domaines d'Application

- S'emploie à l'extérieur sur les supports minéraux (couches de fond, béton, plaques de ciment) et les anciennes peintures.

Propriétés

- Contenant du silicone, il permet à l'eau de pluie de ruisseler sans mouiller la façade.
- Grâce à sa haute perméabilité à la vapeur d'eau, il laisse respirer le support en n'empêchant pas la vapeur d'eau de s'évacuer à l'extérieur.
- Résiste aux UV et aux conditions climatiques difficiles (chaleur et froid excessifs, pluie, neige, etc.), ne gonfle pas, ne se fissure pas, garde sa couleur.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Résiste aux alcalis.
- Sans solvant, dilué à l'eau, il est inodore et ne nuit pas à la santé ni à l'environnement.

Instructions d'Application

- Éliminer du support les poussières, salissures, graisses et toutes anciennes peintures boursouflées qui diminuent l'adhérence, afin d'obtenir un support sec, sain et propre. Pour les supports minéraux neufs, respecter un temps de cure d'au moins 28 jours avant de procéder à l'application. Vérifier que toutes les mesures ont été prises pour assurer l'étanchéité du bâtiment à l'eau.
- Sur les anciens supports à base synthétique, poncer soigneusement et éliminer les poussières de ponçage.
- Si nécessaire, colmater les fissures et uniformiser le support avec de l'enduit Kale KALIN ACRYLIC, du Kale MACUNART ou bien du Kalekim TAMIRART.
- Apprêter les supports à base minérale, déjà peints ou à repeindre, avec du Kale UNIASTAR ou du SILASTAR.
- Bien mélanger JOKER PLUS EXT avant l'emploi.
- JOKER PLUS EXT s'applique en deux couches à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation, après dilution à l'eau à 10% maximum.
- Attendre au minimum 6 heures entre chaque couche.
- Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après usage.
- Durant l'application et les 24 heures suivantes, la température ambiante et celle du support doivent être d'au moins +5 °C, et le support ne doit pas être exposé à la pluie.
- Ne pas procéder à l'application par grande chaleur, en plein soleil, en plein vent, par temps de brouillard, par forte humidité relative et par menace de pluie. Humidifier les supports trop chauds avant l'application.
- Ne pas utiliser le produit sur des supports horizontaux exposés à la pluie.

Stockage

- A stocker entre +5°C et +35°C dans son emballage non entamé.

Conditionnement

- Pot en plastique de 2.5 L, 7.5 L et de 15 L.
- Les emballages de 2.5 L sont emballés par 2.



Certificats de Qualité

TS 7847.



5122 Joker Plus Ext

Spécifications Techniques

(23°C et 50% d'humidité relative)

Données Générales

Couleurs	Milliers de couleurs fournies à partir du blanc et des bases A, B, C grâce à la Banque de Couleur et le Maître de Couleur
Structure	À base d'émulsion acrylique
Solvant	Eau
Densité	Environ 1.62 g/cm ³

Données d'Application

Température d'application	(+5°C) - (+35°C)
Durée de séchage	Temps de séchage pour la deuxième couche d'application: 6 heures Séchage complet : 24 heures Une température plus basse et une humidité relative plus élevée allongent la durée de séchage.
Consommation	En dépendant la rugosité et l'absorbance de la surface, de 0.120-0.130 L/m ² en moyen pour une seule couche.
Outils d'application	Brosse, rouleau, pistolet pulvérisateur

Données sur la Performance

EN 1062-1	Classe
Brillance	G3
Taille des grains	S1
Epaisseur de film sèche	E3
Vitesse de transmission de vapeur d'eau	V1
Vitesse de transmission d'eau	W2
Capacité de couvrir les fissures	A0
Perméabilité au dioxyde de carbone	C0